

V725 CRYLIMPER

WATER BESCHERMINGSYSSTEEM
ONDER TEGELS (WBST)



IMPERMEABILISERING ONDER TEGELS (WBST)

- ✓ Kant en klaar
- ✓ Snel aan te brengen met een rol
- ✓ Beschikbaar in KIT IMPER:
ideaal voor douches met douchebak of baden
- ✓ QB-certificaat nr. 111 PE 06



Vloer + muur
binnenshuis



Kant en klaar

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN
VOOR DE BOUWPLAATS P. 152-153



UITSTOOT IN DE BINNENLUCHT*



KIT IMPER V720

Kit van 5 m²:
- 1 L PRIMA PLÂTRE
- 4 kg CRYLIMPER
- 10 s.m. BUTYLIMPER
- Toepassingsgids

PRODUCTINFORMATIE

Verbruik

400 g/m² en per laag, ofwel 800 g/m² voor het procédé.

Opslag

Kan 1 jaar in de originele gesloten verpakking bewaard worden in een vorstvrije, niet warme ruimte.

Verpakkingen

Emmer van 20 kg
Emmer van 5 kg - Doos van 4 emmers

EIGENSCHAPPEN EN PRESTATIES

Aspect: vloeibare gele pasta

Samenstelling: copolymeer acryl dispersie en specifieke belastingen en hulpstoffen

Dichtheid van de pasta: 1,4

Droog extract: 72 %

pH: 8,5

PRESTATIE GEMETEN BIJ +20°C*

Hechting op beton	1,5 MPa
Minimale filmdikte	1 mm

* Deze waarden zijn gemeten onder laboratoriumomstandigheden en kunnen afkomstig zijn uit statistische of incidentele testgegevens en worden informatief verstrekt.

TOEPASSINGSGEBIED

Doel

Binnenbescherming van ondergronden die gevoelig zijn voor water in vochtige lokalen: privé of collectieve badkamers; collectieve keukens, sanitairruimtes... Op oude en nieuwe ondergronden.

Geschikte ondergrond

- Voor binnenmuur:
 - Gipspleister op gemetselde muren en wanden met een minimale shore C hardheid > 40*.
 - Gipspleister op gemetselde muren en wanden met een minimale shore C hardheid > 60*.
 - Bekledingsplaten (met kartonlaag) van waterafstotend gips, isolatie-elementen die deel uitmaken van de ondergrond of lichte scheidingselementen of afzonderlijke isolatie-elementen*.
 - Bekledingsplaten (met kartonlaag) van waterafstotend gips*.
 - Gipsplaten*.
 - Waterafstotende gipsplaten (blauwe kleur)*.
 - Waterafstotende gipsplaten "plus" of "hydro" (groene kleur)*.
 - Aardewerken platen (zonder coating) aangebracht met een lijmverbinding op gipsbasis*.
 - Aardewerken platen (zonder coating) aangebracht met een lijmverbinding op cementbasis
 - Gemetselde wand van cellenbeton met een lijmverbinding op cementbasis**.
 - Betegeling.
 - Verf.
 - Cementplaten of platen van silicaatsteen.

* Op primer **PRIMA PLÂTRE** of **PRIMA UNIVERSEL**.

** Op primer **PRIMA CLASSIC** of **PRIMA UNIVERSEL**.

- Op binnenvloeren:
 - Anhydrietdekvloer (op basis van kalksulfaat) met een positief technisch advies met primer **PRIMA PLÂTRE**.
 - Droge dekvloer met een positief technisch advies.
 - Ook dekvloeren bij renovatie komen in aanmerking als deze bedekt zijn met oude tegels of oude semiflexibele platen.
 - Houten ondergrond.

Geschikte mortel-lijmen C2:

- **COLLIMIX CLASSIC**
- **COLLIMIX PREMIUM 2**
- **COLLIMIX CHRONO**
- **COLLIMIX FLUIDE** (alleen vloeren)
- **COLLIFLASH 4S** (alleen vloeren)

Geschikte mortellijmen C2S

- **COLLIFLEX PREMIUM 2**
- **COLLIFLEX UNO** (alleen vloeren)
- **COLLIFLEX COMFORT**
- **COLLIFLEX ULTRA**

Geschikte hechtingsmiddelen:

- **COLLIPÂTE CLASSIC**
- **COLLIPÂTE PREMIUM**

PRIMER	VERBRUIK	WACHTTIJD BIJ BEDEKKING BIJ +20°C
PRIMA UNIVERSEL	50 tot 200 g/m ²	30 min.
PRIMA CLASSIC	100 tot 150 g/m ²	30 min.
PRIMA PLÂTRE	100 tot 150 g/m ²	30 min.

Uitgesloten toepassingen

- Waterdichtheid daken en terrassen.
- Buitenhuis.
- In zwembad.
- Op gevels.

TOEPASSING

Referentiedocumenten

- Geldende norm DTU 52.2 en CPT
- QB-certificaat nr. 111 PE 06
- CPT WBST Hars nr. 3756

Toepassingsvoorwaarden

Aanbrengtemperatuur: +10°C tot +30°C.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Leef de instructies na die op het etiket op de verpakking staan. Zo helpt u uw gezondheid en het milieu optimaal te beschermen en kunt u het product in alle veiligheid gebruiken. U vindt de veiligheidsvoorschriften voor dit product op het Veiligheidsinformatieblad (VIB) op quickfds.com.

Vorbereiding van de ondergronden

- De ondergrond moet de eigenschappen hebben die worden voorgeschreven door de NF-DTU-norm, het CPT of het desbetreffende technische advies.
- De ondergrond moet schoon en droog zijn, en er mogen geen elementen aanwezig zijn die de hechting kunnen bemoeilijken (ontkistingsolie, nabehandelsproduct enz.).
- Verwijder zorgvuldig alle vlekken.
- Breng de vereiste primer aan.
- Bijzondere punten behandelen inzettende en uitstekende hoeken, onderkant van scheidingswanden, leidingen... met zelfklevende **BUTYLIMPER** of met maroufleurband **TOILE IMPER**.

Vorbereiding van het product

Volledig mengen met een elektrische mixer.

Toepassing

WACHTTIJD VOOR INGEBRUIKNAME BIJ +20°C	
Droogtijd tussen de lagen	2 u.
Droogtijd voor betegeling	12 u.
Wachttijd tot voegen na verlijming	24 u.

- Breng met een roller met halflange wollen haren een 1e laag **CRYLIMPER** aan van 400 g/m².
- Na drogen een 2e laag **CRYLIMPER** aanbrengen van 400 g/m².
- Na 12 uur de keramische bekleding lijmen met mortellijm of een geschikt hechtmiddel.
- Een randvoeg aanbrengen van 3 mm rond elk betegeld vlak die wordt opgevuld met elastomeerpasta.
- Reinig het gereedschap met water terwijl het product nog niet is gedroogd.