

V735 CRYLÉTANCHE

VLOEIBARE AFDICHTING ONDER TEGELS



BEHANDELING VAN VLOEREN MET AFVOER

- WBST en VAS
- Kant en klaar
- Geschikt voor zwembaden
- Snel aan te brengen met een rol
- Beschikbaar in KIT ÉTANCHE:
Ideaal voor inloopdouche



Vloer + muur
binnenshuis



Kant en klaar

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN
VOOR DE BOUWPLAATS P. 154-155



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



KIT ÉTANCHE V730

Kit "Inloopdouche" van 7 m²:

- 7,5 kg CRYLÉTANCHE
- 1 L PRIMA PLÂTRE
- 10 s.m. BUTYLIMPER
- 1 plaat BUTYLIMPER
(32 x 32 cm)
- Toepassingsgids

PRODUCTINFORMATIE

Verbruik

Met WBST (op muren):

0,8 kg/m² en minimaal twee lagen

Met VAS (op vloeren):

1,4 kg/m² en minimaal twee lagen

Opslag

Kan 1 jaar in de originele gesloten verpakking bewaard worden in een vorstvrije, niet warme ruimte.

Verpakkingen

Emmer van 25 kg

Emmer van 5 kg - Doos van 4 emmers

EIGENSCHAPPEN EN PRESTATIES

Aspect: vloeibare blauwe pasta

Productsamenstelling: acrylhars water dispersie en specifieke hulpstoffen

Dichtheid van de pasta: 1,4

Droog extract: 75 %

PRESTATIE GEMETEN BIJ +20°C*

Hechting op beton	≥ 1 MPa
Minimale filmdikte:	
- Vloeren	1 mm
- Muren	0,5 mm

* Deze waarden zijn gemeten onder laboratoriumomstandigheden; deze kunnen afkomstig zijn uit statistische of onderzoeksgegevens en worden ter informatie verstrekt.

TOEPASSINGSGEBIED

Doel

Waterafdichting van vloeren en muren van lokalen die aan water blootstaan (lokale EC), al dan niet voorzien van een wateropvang systeem (afvoer, goten...). Voorbeelden: privé- of collectieve badkamers... Op nieuwe of oude ondergronden.

Geschikte ondergrond

- **Voor binnenmuur:**
 - Beton, mortel.
 - Hydraulisch pleister.
 - Gipspleister*.
 - Gipsplaten en -tegels (al dan niet waterafstotend)*.
 - Aardewerken tegel op een lijmbindmiddel op basis van gips* of cement.
 - Cellenbeton*.
 - Oude tegel, oude verf.
 - Houten plaat (CTB, CTBX, OSB...).
 - Scheidingswanden van cementplaten of platen van silicaatsteen.
- **Op binnenvloeren:**
 - Beton, mortel.
 - Oude tegel, oude verf.
 - Anhydrietdekvloer (op basis van kalksulfaat) met een positief technisch advies*.
 - Droge cementdekvloer met een positief technisch advies.
 - Droge gipsdekvloer met een positief technisch advies*.

* Op primer **PRIMA PLÂTRE** of **PRIMA UNIVERSEL**.

• Toegestane lijmmortel voor vloeren en muren:

- **COLLIMIX PREMIUM 2**
- **COLLIFLEX PREMIUM 2**
- **COLLIFLEX COMFORT**
- **COLLIFLEX ULTRA**
- **PLATINIUM**

• Toegestane lijmmortel alleen voor vloeren:

- **COLLIFLEX UNO**
- **COLLIFLEX UNO 3h**

• Toegestane lijmmortel (alleen voor muren):

- **COLLIPÂTE CLASSIC**
- **COLLIPÂTE PREMIUM**

PRIMER	VERBRUIK	WACHTTIJD VOOR BEDEKKING +20°C
PRIMA UNIVERSEL	50 tot 200 g/m ²	30 min.
PRIMA PLÂTRE	100 tot 150 g/m ²	30 min.

Uitgesloten toepassingen

- Waterdichtheid daken en terrassen.
- Buitenhuis.
- In zwembad.
- Op gevels.

TOEPASSING

Referentiedocumenten

- Norm NF EN 14891

Toepassingsvoorwaarden

Toepassings temperatuur: +10°C tot +30°C.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Leef de instructies na om uw gezondheid en het milieu optimaal te beschermen en het product in alle veiligheid te gebruiken. voorzorgsmaatregelen die op het etiket vermeld staan. U vindt de veiligheidsvoorschriften voor dit product op het Veiligheidsinformatieblad (VIB) op quickfds.com.

Voorbereiding van de ondergronden

- De ondergrond moet de eigenschappen hebben die worden voorgeschreven door de NF-DTU-norm, het CPT of het desbetreffende technische advies.
- De ondergrond moet schoon en droog zijn, en er mogen geen elementen aanwezig zijn die de hechting kunnen bemoeilijken (ontkistingsolie, nabehandelsproduct enz.).
- Verwijder zorgvuldig alle vlekken.
- Breng de vereiste primer aan.
- Bijzondere punten behandelen inzettende en uitstekende hoeken, onderkant van scheidingswanden, leidingen.... met **BUTYLIMPER**.

Voorbereiding van het product

Volledig mengen met een elektrische mixer.

Toepassing

WACHTTIJD VOOR INGEBUIKNAME BIJ +20°C	
Droogtijd tussen de lagen	2 u.
Droogtijd voor betegeling	12 u
Wachttijd vóór voegwerk en na betegeling	24 u.

- Breng met een wollen roller met halflange haren een 1e laag **CRYLÉTANCHE** aan van 0,7 kg/m² op vloeren en 400 g/m² op muren. Aanbrengen van 0,7 kg/m² op vloeren kan met een kam U3 of V4, vervolgens uitsmeren met een rvs strijkbord.
- Na drogen gekruist een 2e laag **CRYLÉTANCHE** aanbrengen van 0,7 kg/m² op vloeren en 400 g/m² op muren.
- Na 12 uur de keramische bekleding lijmen met mortellijm of een geschikt hechtmiddel (alleen muren).
- Zorg voor een randvoeg van 3 mm rond het betegelde vlak die wordt opgevuld met een elastomeer pasta.
- Reinig het gereedschap met water terwijl het product nog niet is gedroogd.