




OPLOSSINGEN VOOR WERVEN ONTDEK ZE OP P. 120-121

P3



DIKKE HOUTEN ONDERLAGEN

- ✓ Renovatie op alle soorten ondergrond, met inbegrip van houten plankenvloeren
- ✓ Uitstekend hanteerbaar
- ✓ Aanbrengen tot 40 mm
- ✓ Kan met alle types bedekkingen worden overdekt

Verbruik

1,5 kg/m² en per mm dikte

Bewaren

Kan zes maanden lang in zijn gesloten originele verpakking worden bewaard, zonder contact met de vloer, in een droog lokaal waar een matige temperatuur heerst en waar lichte ventilatie is voorzien.

Verpakking

Zak van 25 kg

KENMERKEN EN PRESTATIES

Uitzicht: grijs poeder
Samenstelling: hydraulische bindmiddelen, minerale vulstoffen,
glasvezel en speciale toeslagstoffen
Dichtheid van het poeder: 1,5
Dichtheid van de verharde mortel: 2

PRESTATIES GEMETEN BIJ +20 °C

Hechting op beton	> 1,5 MPa
Hechting op hout	> 1 MPa
Druksterkte na 28 dagen	25 MPa
Buigsterkte na 28 dagen	6 MPa
Thermische stabiliteit	-30 °C tot +80 °C
Conform de norm NF EN 13813	JA

TOEPASSINGSGBIED

Bestemming

- Met vezels versterkte, zelfnivellerende raaplaag die dik kan worden aangebracht op binnenvloeren van het P2- en het P3-type en op buitenvloeren, op alle ondergronden.
- Plaatselijk of algemeen opvangen van vlakheidsfouten van de ondergronden.
- Aanbrengdikte: 5 tot 40 mm

	Minimale wachttijd vóór bedekking van het vloerpleister bij een temperatuur van +20 °C
Tegelvloer	24 u.
Vast tapijt	48 u.
Zwevend parket	48 u.

DRESSOL 3 FIBRÉ ©VPI moet in elk geval worden bedekt.

Toegelaten ondergronden

	Primer	Verbruik	Wachttijd voor bedekking bij +20 °C
Beton en dekvloer van poreus cement	PRIMA CLASSIC ©VPI	100 tot 150 g/m ²	30 min tot 24 u.
	PRIMA UNIVERSEL ©VPI	100 tot 200 g/m ²	45 min tot 24 u.
Beton en dekvloer van normaal poreus cement	PRIMA CLASSIC ©VPI	100 tot 150 g/m ²	30 min tot 24 u.
	PRIMA UNIVERSEL ©VPI	100 tot 200 g/m ²	45 min tot 24 u.
Beton en dekvloer van gesloten cement	PRIMA UNIVERSEL ©VPI	50 tot 200 g/m ²	45 min tot 24 u.
Tegelvloer			
Vloerverf (polyurethaan, epoxy)			
Houtpanelen CTBH, CTBX, OSB2, OSB3	PRIMA UNIVERSEL ©VPI	50 tot 200 g/m ²	45 min tot 24 u.
Massief parket	PRIMA UNIVERSEL ©VPI	50 tot 200 g/m ²	45 min tot 24 u.

Uitgesloten toepassingen

- Voortdurend natte vloer.
- Industriële vloer of vloer van een parkeergarage.
- Vloer met vloerverwarming.

TOEPASSING

Referentiedocumenten

- Geldende NF-DTU-norm en CPT voor uitvoering
- CE-markering

Aanbrengvoorwaarden

- Aanbrengtemperatuur: +5 °C tot +30 °C.
- Breng het product niet aan in volle zon, op een warme ondergrond, op een bevroren ondergrond of bij kans op vorst tijdens de uren na het aanbrengen.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Leef de instructies na die op het etiket op de verpakking staan. Zo helpt u uw gezondheid en het milieu optimaal te beschermen en kunt u het product in alle veiligheid gebruiken. U vindt de veiligheidsvoorschriften voor dit product op het Veiligheidsinformatieblad (VIB) op quickfds.com.

Vorbereiding van de ondergronden

- De ondergrond moet zeker de eigenschappen hebben die worden voorgeschreven door de norm NF-DTU, het CPT of het desbetreffende technische advies.
- De ondergrond moet schoon en vast zijn en moet overal even stevig hechten. Er mogen ook geen elementen aanwezig zijn die de hechting kunnen bemoeilijken (ontkistingsolie, nabehandelsproduct enz.). Verwijder het nabehandelsproduct met een schuur-, glasparelstraal- of zandstraaltechniek.
- Bijt alle vlekken grondig af.
- Breng de perifere afichtingen aan en houd bij het uitvlakken rekening met de

uitzetvoegen van de ondergrond.

- Stel bij barsten een diagnose op en zorg dat ze worden behandeld voordat het vloerpleister wordt aangebracht.
- Breng de vereiste primer aan. Gebruik ÉPOFOND ARH (zie technische fiche op pagina 20) om het beton tegen opstijgend vocht te behandelen.
- Op houten ondergronden: De vloer moet stabiel en stijf zijn en mag niet doorbuigen. Schuur verglaasde parketvloeren. Verwijder was en vernis met staalwol. Vul de ruimte tussen de losgekomen planken met acrylkit. Dit product maakt het gebruik van een raster vóór de herstelling overbodig.
- Op oude tegelvloer: Verwijder de elementen die niet hechten en vul op met een herstellingsmortel. Was met natronloog, spoel en laat drogen. Schuur als de tegels vet blijven.
- Buiten: De ondergrond moet een helling van minstens 1,5% vertonen en moet door een aangepaste primer zijn bedekt.

Vorbereiding van het product

- Maak het product aan met een elektrische mengmachine die u 1 tot 2 minuten lang bij een laag toerental (500 tpm) laat draaien of gebruik een machine voor continue aanmaak (en controleer daarbij het waterdebiet).
- Aanmaakverhouding: 3,6 tot 4 l water per zak van 25 kg.
- Gebruik bij koud weer aanmaakwater met een temperatuur van meer dan 10 °C.
- Laat 3 min rusten.
- Meng opnieuw vóór gebruik.

Aanbrengen

TIJD VOOR AANBRENGEN BIJ +20 °C	
Praktische opentijd	20 min
Gebruiksdur van het mengsel	25 min
Wachttijd tussen gangen zonder aanbrengen van primer	6 tot 8 u.
Wachttijd voordat opnieuw over de vloer kan worden gelopen	6 u.
Wachttijd vóór het schuren	24 u.

- Giet het pleister op de ondergrond en effen het dan met een lat.
- Als een tweede laag nodig is, kunt u deze na 6 tot 8 u. aanbrengen. Na die termijn moet de PRIMA CLASSIC ©VPI primer worden aangebracht (zie technische fiche op pagina 16). De tweede laag mag niet zo dik zijn als de eerste. De dikte van de twee lagen samen mag de maximaal toegelaten dikte voor het pleister niet overschrijden.
- Zorg voor de nodige verdeelvoegen.
- Reinig de gereedschappen met water zolang het product nog niet droog is.
- Bescherm het bouwwerk de uren na het aanbrengen tegen wind en zon.