



ONDERGRONDEN OP BASIS VAN GIPS OF AFGELEIDE PRODUCTEN

- ✓ Gebruiksklaar
- ✓ Speciaal voor dekvloer van calciumsulfaat

Verbruik

100 tot 150 g/m², afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond.
1 liter = ongeveer 10 m².

Bewaren

Kan één jaar lang in zijn gesloten originele verpakking worden bewaard op een plaats die tegen vorst en warmte is beschermd.

Verpakking

Bus van 5 l - Kartonnen doos met 4 bussen

KENMERKEN EN PRESTATIES

Uitzicht: blauwe vloeistof

Samenstelling: acrylhars in dispersie en speciale toeslagstoffen

Dichtheid: 1

Droog extract: 20 +/- 1%

pH-waarde: 7,5

TOEPASSINGSGEBIED

Bestemming

Hechtingsprimer voor lijm mortel en uitvlakmiddel of raaplaag op ondergronden op basis van gips.

Toegelaten ondergronden

- Vloer:
 - Anhydrietdekvloer (calciumsulfaat).
 - Droge dekvloer op basis van gips en afgeleide producten.
- Muur:
 - Gipstegels.
 - Pleister op basis van gips.
 - Bakstenen tegels die met gips zijn bevestigd.
 - Blokken van cellenbeton die met gips zijn bevestigd.
 - Gipsplaten.

Uitgesloten ondergronden

Houten ondergronden

Uitgesloten toepassingen

- Ondergedompelde ondergrond.
- Bescherming van watergevoelige ondergronden in vochtige lokalen (gebruik een WBST of een VAS).

TOEPASSING

Referentiedocumenten

- NF-DTU
- Geldende technische uitvoeringsvoorschriften
- CSTB-certificaat van de bijbehorende producten

Aanbrengvoorwaarden

Aanbrengtemperatuur: +10 °C tot +30 °C.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Leef de instructies na die op het etiket op de verpakking staan. Zo helpt u uw gezondheid en het milieu optimaal te beschermen en kunt u het product in alle veiligheid gebruiken.

U vindt de veiligheidsvoorschriften voor dit product op het Veiligheidsinformatieblad (VIB) op quickfds.com.

Vorbereiding van de ondergronden

- De ondergrond moet zeker de eigenschappen hebben die worden voorgeschreven door de norm NF-DTU, het CPT of het desbetreffende technische advies.
- De ondergrond moet schoon en vast zijn en moet overal even stevig hechten. Er mogen ook geen elementen aanwezig zijn die de hechting kunnen bemoeilijken (ontkistingsolie, nabehandlingsproduct enz.).
- Bijt alle vlekken grondig af.
- Op anhydrietdekvloer (op basis van calciumsulfaat):
 - De vochtigheidsgraad van de dekvloer moet minder bedragen dan 1% voor lokalen van het E1-type en 0,5% voor lokalen van het E2-type (carbidefleestest).
 - Op de dekvloer mag geen cementmelk of stof liggen.
- Op glanzende gipstegels:
 - Afglanzen.

Vorbereiding van het product

Schud de bus om de oplossing goed te mengen.

Aanbrengen

TIJD VOOR AANBRENGEN BIJ +20 °C	
Wachttijd vóór bedekking:	
Minimaal	30 min
Maximaal	24 u.

- Impregneer de ondergrond op een correcte manier met een borstel of een rol. Gebruik daarbij niet te veel product.
- Wacht tot het product droog is voordat u verder werkt.
- Reinig de gereedschappen met water zolang het product nog niet droog is.

Met de informatie in deze technische fiche willen we duidelijkheid scheppen over de huidige eigenschappen van het product. De informatie mag in geen geval worden beschouwd als een garantie of worden gebruikt om ons aansprakelijk te stellen voor fouten die het gevolg zijn van verschillen in de gebruiksmethodes, de toepassingen en de gebruikte materialen. We bevelen u ten zeerste aan om vooraf enkele proeven uit te voeren. Bij de opstelling van dit document hebben we ons gebaseerd op de huidige stand van zaken in de technische ontwikkeling van de producten en op onze ervaringen. De recentste versie vindt u op www.vpi.vicat.fr 05-18