

V630 CÉRAJOINT RUSTIQUE

TEGELVOEGEN



SPECIALE VOEGEN VOOR VLOEREN

- Aanbrengen tot 50 mm
- Meerdere afwerkingen mogelijk
- Geschikt voor platen en natuursteen
- Waterafstotend

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN
VOOR DE BOUWPLAATS P. 156-157

CG2 WA



PRODUCTINFORMATIE

Verbruik

Het verbruik hangt af van de breedte van de tegels (A, in cm), de lengte van de tegels (B, in cm), de dikte van de tegels (E, in mm) en de breedte van de voegen (J, in mm). Het wordt berekend in kg/m² met de volgende formule:

$$(A+B) \times E \times J \times 0,14$$

$$A \times B$$

Voorbeelden voor een voeg van 10 mm breed en 10 mm diep:

- Tegels van 30 x 30 cm = 0,93 kg/m²
- Tegels van 60 x 60 cm = 0,47 kg/m²

Kleuren*

- Wit
- Graniet
- Beige

Opslag

Kan 1 jaar in de originele gesloten verpakking bewaard worden, zonder contact met de vloer, in een droge ruimte waar een matige temperatuur heerst en waar lichte ventilatie is voorzien.

Verpakking

Zak van 25 kg

* De weergegeven kleuren zijn louter indicatief.

EIGENSCHAPPEN EN PRESTATIES

Aspect: poeder

Samenstelling: hydraulische bindmiddelen, siliciumzand, massa waterafstotend middel, minerale pigmenten

Dichtheid van de verharde mortel: 1,8

TOEPASSINGSGEBIED

Doel

- Voegen van vloeren en natuursteen, van 10 tot 50 mm breed, binnen- en buitenvloeren, zwembadranden.

Uitgesloten toepassingen

- Op vloeren die worden blootgesteld aan chemische agressie of wassen met water onder hoge druk.
- Voegen met een breedte kleiner dan 10 mm.


KLEUREN*



Wit



Graniet



Beige

*De weergegeven kleuren zijn louter indicatief.

TOEPASSING

Referentiedocumenten

- Norm NF EN 13888
- Norm NF-DTU
- Geldende technische uitvoeringsvoorschriften

Toepassingsvoorwaarden

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +30°C.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Leef de instructies na die op het etiket op de verpakking staan. Zo helpt u uw gezondheid en het milieu optimaal te beschermen en kunt u het product in alle veiligheid gebruiken. U vindt de veiligheidsvoorschriften voor dit product op het Veiligheidsinformatieblad (VIB) op quickfds.com.

Vorbereiding van de ondergronden

- De voegen moeten schoon zijn en moeten een diepte hebben die minstens de helft van de dikte van de tegels bedraagt. Ze mogen niet met lijm worden gevuld.
- Respecteer de droogtijd van de lijm mortel of de lijm [zie gegevensblad van het gebruikte product].
- **Op buitenvloeren:** De structuur moet een helling van 1,5% hebben om ervoor te zorgen dat afvloeiend water wordt afgevoerd.

Vorbereiding van het product

- Meng met een elektrische mixer aan lage snelheid.
- Mengverhouding: **5 L** water per zak van 25 kg.
- Gebruik bij koud weer mengwater met een temperatuur boven 10°C.

Toepassing

WACHTTIJD VÓÓR INGEBRUIKNAME BIJ +20°C	
Gebruikstijd van het mengsel	1 u 30
Wachttijd vóór het behandelde oppervlak opnieuw kan worden gebruikt	24 u.

- De voegen met een troffel, pomp of een spuitzak opvullen.
- Aandrukken met een voegenijzer of smalle troffel.
- Als de mortel begint uit te harden, de platen of stenen met een vochtige spons of de voegenkit reinigen en afwerken.
Afwerking met spons: was de voegen met een vochtige spons zonder ze uit te hollen.
Afwerking met borstel: borstel de voegen met een borstel of veger.
Gladde afwerking: de voegen met een voegenijzer of smalle troffel glad strijken.
- Indien er sporen van cement achterblijven, gebruik **NETTOYANT VOILE DE CIMENT**.
- Reinig het gereedschap met water terwijl het product nog niet is gedroogd.

Opgelet:

Voeg geen water aan het product toe wanneer dit is beginnen te binden. Wanneer u tijdens het reinigen te veel water gebruikt, kan de kleur van de voeg veranderen en kan de uiteindelijke hardheid ervan worden aangetast.