

V645 JOINT SOUPLE UNIVERSEL

TEGELVOEGEN



SOEPELE VOEGEN

- Geschikt voor gebruik op vervormbare oppervlakken en alle types vloeren met vloerverwarming
- Aanbrenging aan de gevel
- Vochtwerend
- Evolutieve textuur, vloeibaar tot stevig voor een mogelijke toepassing:
 - Sproeier op de vloer (mengverhouding 5,2 L)
 - Troffel op de muur (mengverhouding 4,4 L)
- Soepele, thixotrope consistentie voor moeiteloze installatie
- Van toepassing op P4/P4S-gebieden

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN VOOR DE BOUWPLAATS P. 146-147, 148-149, 156-157 EN 158-159

CG2 WA



PRODUCTINFORMATIE

Verbruik

Het verbruik hangt af van de breedte van de tegels [A, in cm], de lengte van de tegels [B, in cm], de dikte van de tegels [E, in mm] en de breedte van de voegen [J, in mm]. Het wordt berekend in kg/m² met de volgende formule:

$$\frac{A \times B}{(A+B) \times E \times J \times 0,15}$$

A x B

Voorbeelden voor een voeg van 3 mm breed en 10 mm diep:

- Tegels van 30 x 30 cm = 0,30 kg/m²
- Tegels van 60 x 60 cm = 0,15 kg/m²
- Tegels van 100 x 100 cm = 0,09 kg/m²

Kleuren*

Zak van 20 kg:

- Wit
- Staal
- Graniet
- Antraciet
- Strandkei
- Grafiet
- Steenkleur
- Zand
- Cacao
- Vuursteen

Zak van 5 kg:

- Wit
- Graniet

Opslag

Kan 1 jaar in de originele gesloten verpakking bewaard worden, zonder contact met de vloer, in een droge ruimte waar een matige temperatuur heerst en waar lichte ventilatie is voorzien.

Verpakking

- Zak van 20 kg
- Zak van 5 kg - Pakket met 4 zakken

* De weergegeven kleuren zijn louter indicatief.



EIGENSCHAPPEN EN PRESTATIES

Aspect: poeder

Samenstelling: grijs of wit cement, minerale vulstoffen, geselecteerde hulpstoffen, vochtwerend middel en minerale pigmenten

Dichtheid van het poeder: 1,3

Dichtheid van de pasta: 1,9

Dichtheid van de verharde mortel: 1,7

TOEPASSINGSGEBIED

Doel

- Realisatie van soepele tegelvoegen van 2 tot 15 mm voor binnen- en buitenvloeren en -muren en privézwembad.
- Geschikt voor gebruik op houten vloeren, vloeren met vloerverwarming met warm water, al dan niet omkeerbaar, en vloeren met elektrische verwarming (EVV).
- Van toepassing op P4/P4S-gebieden

Uitgesloten toepassingen

- In ruimten die worden blootgesteld aan chemische agressie of wassen met water onder hoge druk.

KLEUREN*

	Wit ⁽¹⁾		Grafiel
	Staal		Steenkleur
	Graniet ⁽¹⁾		Zand
	Antraciet		Cacao
	Strandkei		Vuursteen

* De weergegeven kleuren zijn louter indicatief.

⁽¹⁾ Ook in 5 kg

TOEPASSING

Referentiedocumenten

- Norm NF EN 13888
- Norm NF-DTU
- Geldende technische uitvoeringsvoorschriften

Toepassingsvoorwaarden

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +30°C.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Leef de instructies na die op het etiket op de verpakking staan. Zo helpt u uw gezondheid en het milieu optimaal te beschermen en kunt u het product in alle veiligheid gebruiken. U vindt de veiligheidsvoorschriften voor dit product op het Veiligheidsinformatieblad (VIB) op quickfds.com.

Voorbereiding van de ondergronden

- De voegen moeten schoon zijn en moeten een diepte hebben die minstens de helft van de dikte van de tegels bedraagt. Ze mogen niet met lijm worden gevuld.
- Respecteer de droogtijd van de lijmmortel of de lijm (zie gegevensblad van het gebruikte product).
- **Op buitenvloeren:**
De structuur moet een helling van 1,5% hebben om ervoor te zorgen dat afvloeiend water wordt afgevoerd.

Voorbereiding van het product

- Meng met een elektrische mixer aan lage snelheid.
- Mengverhouding:
- **4,4 tot 5,2 l** water per zak van 20 kg
- **1,1 tot 1,3 l** water per zak van 5 kg
- Gebruik bij koud weer mengwater met een temperatuur boven 10°C.

Toepassing

WACHTTIJD VOOR INGEBRUIKNAME BIJ +20°C	
Gebruikstijd van het mengsel	1 u.
WACHTTIJD VÓÓR HET BEHANDELDE OPPERVLAK OPNIEUW KAN WORDEN GEBRUIKT	
Voetgangers of licht verkeer	4 u.
Normaal verkeer	16 u.
Wachttijd voordat het behandelde oppervlak kan worden ondergedompeld	7 tot 10 dagen

- Spreid de mortel met een rubberen strijkbord of een troffel in een diagonaal patroon om de voegen goed te vullen.
- Verwijder het overtollige product (nog steeds in diagonaal patroon), zodat de voegen niet dieper worden gemaakt.
- Reinig de ondergrond met een vochtige spons die u goed hebt uitgewrongen of met een voegkit, zodra de voeg stijf is geworden.
- Wrijf zodra de voegen volledig droog zijn met een droge doek over het oppervlak om de cementfilm te verwijderen.
- Indien er sporen van cement achterblijven, gebruik **NETTOYANT VOILE DE CIMENT**.
- Reinig het gereedschap met water terwijl het product nog niet is gedroogd.

Opgelet:

Voeg geen water aan het product toe wanneer dit is beginnen te binden. Wanneer u tijdens het reinigen te veel water gebruikt, kan de kleur van de voeg veranderen en kan de uiteindelijke hardheid ervan worden aangetast.