

V650 JOINT FIN PREMIUM

TEGELVOEGEN



FIJNE DECORATIEVE VOEG VOOR ALLE TEGELSOORTEN

- Polyvalente voeg: alle tegels, alle toepassingen
- Fijne gladde afwerking
- Slaat niet wit uit (fluorescerend laagje)
- Geschikt voor gecorrigeerde tegels
- Ruime keuze in kleuren volgens de laatste tegeltrend (19 kleuren)
- Waterafstotend

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN VOOR DE BOUW-
PLAATS P. 146-147, 148-149, 152-153, 154-155 EN 160-161

CG2 WA



PRODUCTINFORMATIE

Verbruik

Het verbruik hangt af van de breedte van de tegels (A, in cm), de lengte van de tegels (B, in cm), de dikte van de tegels (E, in mm) en de breedte van de voegen (J, in mm). Het wordt berekend in kg/m² met de volgende formule:
$$\frac{A+B}{A} \times E \times J \times 0,14$$

A x B

Voorbeelden voor een voeg van 3 mm breed en 10 mm diep:

- Tegels van 30 x 30 cm = 0,28 kg/m²
- Tegels van 60 x 60 cm = 0,14 kg/m²
- Tegels van 100 x 100 cm = 0,08 kg/m²

Voorbeelden voor een mozaïekvoeg van 2 mm breed en 4 mm diep:

- Mozaïek van 2 x 2 cm = 1,12 kg/m²
- Mozaïek van 5 x 5 cm = 0,45 kg/m²

Opslag

Kan 3 jaar in de originele gesloten verpakking bewaard worden, zonder contact met de vloer, in een droge ruimte waar een matige temperatuur heerst en waar lichte ventilatie is voorzien.

Verpakkingen

Emmer van 10 kg Emmer van 5 kg Bus van 1 kg

EIGENSCHAPPEN EN PRESTATIES

Aspect: poeder

Samenstelling: speciaal cement, minerale vulstoffen, geselecteerde hulpstoffen, waterafstotend middel, pigmenten

Dichtheid van het poeder: 0,96

Dichtheid van de pasta: 1,8

Dichtheid van de verharde mortel: 1,8



KLEUREN*

- Emmer van 10 kg: 8 kleuren

	Wit		Strandkei
	Vuursteen		Antraciet
	Staal		Grafiet
	Graniet		Hout

- Emmer van 5 kg: 19 kleuren

	Turkoois		Kalk
	Wit		Ivoor
	Vuursteen		Steenkleur
	Staal		Zand
	Graniet		Travertin
	Strandkei		Greige
	Antraciet		Hout
	Lava		Cacao
	Grafiet		Berkenhout
			Notenhout

- Bus van 1 kg: 13 kleuren

	Wit		Kalk
	Vuursteen		Ivoor
	Staal		Steenkleur
	Graniet		Zand
	Strandkei		Hout
	Antraciet		Cacao
	Grafiet		

* De weergegeven kleuren zijn louter indicatief.

TOEPASSINGSGEBIED

Doel

- Voegen van keramische tegels tot een breedte van 10 mm voor binnenvloeren en -muren buitenvloer, werkbladen en privézwembaden.
- Geschikt voor gebruik op houten vloeren, vloeren met vloerverwarming met warm water, al dan niet omkeerbaar, en vloeren met elektrische verwarming (EVV).
- Geschikt voor akoestische isolatiesysteem **SOUKARO SOLO**.

Geschikt gebruik

- In lokalen P4/P4S en collectieve keukens.

Uitgesloten toepassingen

- In ruimten die worden blootgesteld aan chemische agressie of wassen met water onder hoge druk.

TOEPASSING

Referentiedocumenten

- Norm NF EN 13888
- Geldende technische uitvoeringsvoorschriften
- Norm NF-DTU

Toepassingsvoorwaarden

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +30°C.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Leef de instructies na die op het etiket op de verpakking staan. Zo helpt u uw gezondheid en het milieu optimaal te beschermen en kunt u het product in alle veiligheid gebruiken. U vindt de veiligheidsvoorschriften voor dit product op het Veiligheidsinformatieblad (VIB) op quickfds.com.

Voorbereiding van de ondergronden

- De voegen moeten schoon zijn en moeten een diepte hebben die minstens de helft van de dikte van de tegels bedraagt. Ze mogen niet met lijm worden gevuld.
- Respecteer de droogtijd van de lijm of de lijm (zie gegevensblad van het gebruikte product).

Voorbereiding van het product

- Meng met een elektrische mixer aan lage snelheid.
- Mengverhouding:
 - **2,6 tot 3 L** water per emmer van 10 kg
 - **1,3 tot 1,5 L** water per emmer van 5 kg
 - **0,26 tot 0,3 L** water per bus van 1 kg
- Gebruik bij koud weer mengwater met een temperatuur boven 10°C.

Toepassing

WACHTTIJD VÓÓR INGEBRUIKNAME BIJ +20°C	
Gebruikstijd van het mengsel	30 min.
WACHTTIJD VÓÓR HET BEHANDELDE OPPERVAK OPNIEUW KAN WORDEN GEBRUIKT	
Voetgangers of licht verkeer	3 u.
Normaal verkeer	24 u.
Wachttijd voordat het behandelde oppervlak kan worden ondergedompeld	7 tot 10 dagen
Lokalen P4/P4S	24 u.

- Spreid de mortel met een rubberen strijkbord of een troffel in een diagonaal patroon om de voegen goed te vullen.
- Verwijder het overtollige product (nog steeds in diagonaal patroon), zodat de voegen niet dieper worden gemaakt.
- Reinig de ondergrond met een vochtige spons die u goed hebt uitgewrongen of met een voegkit, zodra de voeg stijf is geworden.
- Wrijf zodra de voegen volledig droog zijn met een droge doek over het oppervlak om de cementfilm te verwijderen.
- Indien er sporen van cement achterblijven, gebruik **NETTOYANT VOILE DE CIMENT**.
- Reinig het gereedschap met water terwijl het product nog niet is gedroogd.

Opgelet:

Voeg geen water aan het product toe wanneer dit is beginnen te binden. Wanneer u tijdens het reinigen te veel water gebruikt, kan de kleur van de voeg veranderen en kan de uiteindelijke hardheid ervan worden aangetast.

Met de informatie in deze technische fiche willen we duidelijkheid scheppen over de huidige eigenschappen van het product. De informatie mag in geen geval worden beschouwd als een garantie of worden gebruikt om ons aansprakelijk te stellen voor fouten die het gevolg zijn van verschillen in de gebruiksprocedures, de toepassingen en de gebruikte materialen. We bevelen u ten eerste aan om vooraf enkele proeven uit te voeren. Bij de opstelling van dit document hebben we ons gebaseerd op de huidige stand van zaken in de technische ontwikkeling van de producten en op onze ervaringen. De recentste versie vindt u op www.vpi.vicat.fr.